

FONDAPLY 2

Données techniques

Code article	100907
Longueur du rouleau	20,0 m
Largeur du rouleau	1,0 m
Épaisseur de la membrane	1,5 mm
Nombre de rouleaux par palette	20
Armature	Voile de verre
Résistance à la traction (EN12311-1)	Longueur/largeur 170 N/5cm
Résistance à la rupture (EN12311-1)	Longueur/largeur 18%

Description

(composition de la couche de haut en bas)

- Film synthétique;
- Bitume élastomère (SBS) auto-adhésif;
- Film siliconé amovible.

Application

Protection des parois enterrées, monocouche, de locaux habitables. Traitement des murs de retenue des terres.

Description pour le cahier des charges et prescription pour la pose

Fondaply 2, membranes collé à froid pour étanchéité des fondations, ép. = 1,5mm, membrane synthétique, face inférieure, bitume élastomère (SBS) auto-adhésive et film pelable, en décollant le film coller sur la fondation prétraité avec primer

Prescription pour la pose

Passer le primaire d'impression Siplast Primer au minimum 2h avant le pose du Fondaply 2.

Poser Fondaply 2 de bas en haut en décollant le film siliconé. La longueur du membrane aura max. 3m de hauteur maximum, avec des recouvrements verticaux de 6 cm et horizontaux de 10 cm.

Fixer mécaniquement en tête de chaque lé, tous les 25 cm, en respectant un retrait de 5 cm par rapport au bord de la feuille.

Fixer le solin de protection en tête de l'ouvrage.

Transport et stockage

Les membranes auto adhésive stocker à l'intérieure, protéger au rayons UV.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

B-9300 Aalst

België

T: +32 53 72 96 62

E: info.be.icopal@bmigroup.com

bmigroup.com/be/fr-be