

Adesolo G

Teras çatılar için tek katlı kendinden yapışkanlı bitümlü membran çözümü

Ürün tanımı: Yüksek performanslı SBS elastomerik bitümlü, 180 gr/m² kompozit polyester cam fiber donatılı, üst yüzeyi arduvaz kaplı, yaklaşık 120 mm. yanal bini yerine sahip (40 mm 'si kendinden yapışkanlı) alt yüzeyi kendinden yapışkanlı şeritli membran.

Uygulama yöntemi: Eritme kaynağı ile ısı yalıtımlı veya ısı yalıtımsız beton veya ahşap çatı yüzeyleri ve ısı yalıtımlı çelik çatı yüzeylerine uygulanabilir.

Uygulama koşulları: Hava sıcaklığının 0°C'nin altına düşmediği günlerde uygulanmalıdır. Uygulama yüzeyi, ıslak veya buz ile kaplanmış olmamalıdır. Yağış esnasında veya güçlü rüzgarlarda uygulanmamalıdır.

Depolama: Nemden, doğrudan güneş ışığından veya herhangi bir ısı kaynağından korunmalı ve kapalı bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düzgün bir zeminde dik olarak, üst üste istiflenmeden tutulmalıdır.

Özellik	Birim	İlgili Standart	Değer
Uzunluk	m		7,0
Genişlik	m		1,0
Kalınlık (Ana yüzeyde)	mm		4,8
Kalınlık (Yanal bini üzerinde)	mm		4,0
Su geçirimsizlik	-	EN 1928	Geçer
Ek yeri kayma mukavemeti (boy/en)	N/50 mm	EN 12317-1	600 / 900
Maksimum çekme dayanımı (boy/en)	N/50 mm	EN 12311-1	850 / 600
Uzama özellikleri (boy/en)	%	EN 12311-1	%40 / %49
Yırtılmaya karşı direnç (çivi ile) (boy/en)	N	EN 12310-1	280 / 350
Darbe dayanımı (Metot B)	mm	EN 12691	2000
Statik yüklere mukavemet (Metot A)	kg	EN 12730	20
Boyut kararlılığı	%	EN 1107-1	≤ - 0,3
Düşük sıcaklıklarda esneklik	°C	EN 1109	≤ -20
Yüksek sıcaklıklarda akmaya mukavemet	°C	EN 1110	≥ 100