

Vedaflor WF blaugrün

Durchwurzelungsfest ausgerüstete Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Polyestervlieseinlage.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedaflor WF blaugrün Durchwurzelungsfest ausgerüstete Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Polyestervlieseinlage gemäß DIN EN 13707, DIN EN 13969, DIN SPEC 20000-201 und DIN/TS 20000-202 als Oberlage unter Dachbegrünungen für mehrlagige Dachabdichtungen und Bauwerksabdichtungen.

Bahnenlänge 5,00 m

Bahnenbreite 1,00 m

Dicke 5,20 mm

Bestreuung Blaugrün

Bahnenaufbau Vedaflor WF blaugrün

- Oberseite: blaugrün, bestreuungsfreier Längsrand
- Deckschichten: Elastomerbitumen, durchwurzelungsfest ausgerüstet
- Einlage: Polyestervlies 250 g/m²
- Unterseite: Rillenprägung und leicht abschmelzbare Unterseitenfolie

Anwendungsbereich Vedaflor WF blaugrün wird als durchwurzelungsfeste Oberlagsbahn in Sanierung und Neubau in BMI Vedag Abdichtungslösungen

- gemäß DIN 18531 Dachabdichtungen, Anwendungsklasse K1 und K2
- gemäß DIN 18532 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton, Nutzungsklassen N1-V bis N3-V, Bauweisen 1a, 2a und 2b nach DIN 18532-3
- gemäß DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Wassereinwirkungsklasse W3 auf erdüberschütteten Deckenflächen
- gemäß den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen des vdd e.V., als obere Lage einer Dachabdichtung in Anwendungsklasse K1 und K2 eingesetzt. Sie ist Bestandteil einer mindestens 2-lagigen Abdichtung und gleichzeitig Wurzelschutzschicht. Sie ist gleichermaßen für extensive Dachbegrünungen geeignet. Der weitere Schichtenaufbau kann im Zeitversatz erfolgen.

Eigenschaftsprofil Vedaflor WF blaugrün

- Eigenschaftsklasse E1 DIN 18531-2 und DIN SPEC 20000-201
- Produkttyp T DIN EN 13969
- Schnelle und sichere Verschweißbarkeit durch BlueSpeed-Technologie, energie- und zeitsparend
- Durchwurzelungsfest – geprüft nach dem FLL-Verfahren
- Hohe Rissüberbrückungsfähigkeit
- Dauerhafte Flexibilität



TECHNISCHE DATEN**Produktdaten gemäß
DIN EN 13707
DIN EN 13969**

| Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Anforderung |
|---|---|----------------|--------------------------|
| Sichtbare Mängel | DIN EN 1850-1 | – | keine Mängel |
| Länge | DIN EN 1848-1 | m | ≥ 5,00 |
| Breite | DIN EN 1848-1 | m | ≥ 1,00 |
| Dicke | DIN EN 1849-1 | mm | ≥ 5,20 |
| Geradheit | DIN EN 1848-1 | mm / 10 m | ≤ 20 erfüllt |
| Wasserdichtheit | DIN EN 1928 Verfahren B | kPa | ≥ 200 (24 Stunden) |
| Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ | DIN EN 1931 | – | $\mu = 20.000$ |
| Brandverhalten | DIN EN ISO 11925-2 / DIN EN 13501-1 | – | Klasse E |
| Verhalten bei Feuer von außen | DIN CEN/TS 1187 / DIN EN 13501-5 | – | B _{ROOF} (t1) * |
| Zugverhalten: maximale Zugkraft längs/quer | DIN EN 12311-1 | N / 50 mm | ≥ 900 / 900 |
| Zugverhalten: Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-1 | % | ≥ 40 / 40 |
| Widerstand gegen Durchwurzelung | DIN EN 13948 | – | bestanden |
| Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | C° | ≤ -30 |
| Wärmestandfestigkeit | DIN EN 1110 | C° | ≥ +110 |
| Nationale Bezeichnung und Kurzzeichen | Für den Einsatz in Dachabdichtungen DO/E1 PYE-PV 200 S5 gemäß DIN SPEC 20000-201. Für den Einsatz in Bauwerksabdichtungen BA PYE-PV 200 S5 gemäß DIN/TS 20000-202. | | |

* Nach DIN 4102-7 bei mindestens 5 cm Kiesauflast oder Begrünung erfüllt.

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

| | |
|------------------------------------|---|
| Verlegeart | Vedaflor WF blaugrün wird vollflächig mit mind. 8 cm Längs- und Quernahtüberdeckung mit Quernahtversatz und im Lagenversatz zur 1. Abdichtungslage mit dem Propangasbrenner aufgeschweißt. |
| Lagerungshinweise | Vedaflor WF blaugrün ist stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus dem frostgeschützten Zwischenlager zur Einbaustelle zu schaffen. |
| Entsorgungshinweis | Polymerbitumen- und Bitumenbahnen sowie Baustellenabfälle (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nummer 17 03 02 „Bitumengemische“) können umweltunbedenklich der thermischen Verwertung zugeführt werden. |
| Sicherheitshinweise | Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.de zur Verfügung. Bitumen- und Polymerbitumenbahnen ist kein Giscode zugeordnet. |
| Zusätzliche Verbraucherhinweise | Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit offener Flamme bei der Verarbeitung sind zu beachten. Folgende Empfehlungen erleichtern die Verarbeitung und verbessern das Ergebnis: <ul style="list-style-type: none">▪ Der Einsatz eines Wickelkerns beim vollflächigen Aufschweißen.▪ Die Anordnung eines Eckenschrägschnitts bei T-Stößen. Eine Leistungserklärung (DoP) auf Basis der Bauproduktenverordnung (BauPVO) steht unter www.bmigroup.de zur Verfügung. |

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 09/2021. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.

Technische Beratung
Vedag

T 0951 1801 9521

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Straße 85–91
96050 Bamberg

bmigroup.de

Seite 3 von 3