

# Collante per Sottotegola

Sigillante butilico monocomponente, indurisce per evaporazione del solvente realizzando giunti elastoplastici con ottima tenuta all'aria e all'acqua.

DATI TECNICI	
Colore:	Grigio
Peso Specifico:	ca. 1,4g/cm <sup>3</sup>
Durezza SHORE "A":	(ASTM D-2240) ca. 15
Fuori polvere:	20 - 30 minuti
Compatibilità con smalti:	alchidici
Temperature di applicazione:	da 5°C a 40°C
Temperature operative:	da - 25°C a + 70°C
Confezione:	cartuccia da 310 ml 12 cartucce per scatola
Fabbisogno:	2 confezioni per rotolo membrana da 75 m <sup>2</sup>



## Modalità d'applicazione:

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate devono essere asciutte e pulite. Lo spessore minimo non deve essere inferiore a 6 mm.