

TarraLight

TUOTESELOSTE

Kumibituminen TarraLight on liimareunainen monikerroskatteiden aluskermi sekä höyrynsulkukermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuituvahvistetulla polyesteritukikerroksella (120 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty mustalla rakeella. Alapuolelta kermi on päällystetty hiekalla. Ylä- ja alapinnassa on liimareuna, joka suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Tuotelaji K-MS 120/2200.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.
EN 13970 Bitumiset höyrynsulut.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL3
Bitumiset höyrynsulut BH3
Aluskatteet tuoteluokka AKK1

Käyttö

Monikerroskatteiden aluskermi. Vesihöyrynsulkuna.

Mitat

Rullakoko	10 x 1 m (10 m ²)
Paksuus	n. 1,8 mm
Rullan paino	22 kg
Rii/lava	36

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 36 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.810 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi

