

# RUBERFLEX APP

## 3 MM G S/F

### Données techniques

<b>Code article</b>	056327
<b>Longueur du rouleau</b>	10,0 m
<b>Largeur du rouleau</b>	1,0 m
<b>Épaisseur de la membrane</b>	3,0 mm
<b>Nombre de rouleaux par palette</b>	20
<b>Armature</b>	Voile de verre 65 g/m <sup>2</sup>
<b>Résistance à la traction (EN12311-1)</b>	400/300 N/5 cm
<b>Résistance à la rupture (EN12311-1)</b>	Longueur/largeur 2 %
<b>Résistance au pliage froid (EN1109)</b>	- 8 °C
<b>Résistance à la chaleur (EN1110)</b>	130 °C
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	0,0 %
<b>Perméance à la vapeur d'eau</b>	μ = 20.000

### Description

(composition de la couche de haut en bas)

- Sable;
- Bitume APP;
- Voile de verre 65g/m<sup>2</sup>;
- Bitume APP;
- Film de soudage.

### Application

Sous-couche en bitume modifié pour toiture froide ou chaude, autoprotégée ou sous lestage.

### Description pour le cahier des charges et prescription pour la pose

Ruberflex 3 mm G S/F, sous-couche en bitume APP, face supérieure avec sable, face inférieure avec film soudable, ép. = 3,0 mm, armature 65 g/m<sup>2</sup> voile de verre.

### Prescription pour la pose

A souder en plein en éliminant le film thermofusible ou souder sur une couche perforée. Souder en plein les joints longitudinaux de min. 6 cm et les joints d'abouts de min. 10 cm.

### Transport et stockage

Stocker les rouleaux verticalement dans un endroit sec et sur une surface plane, dans des températures d'environ entre 0°C et 40°C. Éviter les rayons solaires directs durant le stockage.

### BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25  
B-9300 Aalst  
België

T: +32 53 72 96 62

E: info.be.icopal@bmigroup.com

[bmigroup.com/be/fr-be](http://bmigroup.com/be/fr-be)