

RUBERFLEX APP 3 MM G S/F

Product Specificatie

Artikelnummer	056327
Rollengte	10,0 m
Rolbreedte	1,0 m
Baandikte	3,0 mm
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Glasvlies 65 g/m ²
Breeksterkte (EN 12311-1)	400/300 N/5 cm
Rek tot breuk (EN 12311-1)	Lengte/breedte 2 %
Koude-buigtemperatuur (EN 1109)	- 8 °C
Vloeitemperatuur (EN 1110)	130 °C
Dimensionale stabiliteit (EN11071)	0,0 %
Sd waarde	μ = 20.000

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zand;
- APP plastomeerbitumen;
- Glasvlies 65g/m²;
- APP plastomeerbitumen;
- Lasfilm.

Toepassing

Onderlaag uit APP plastomeerbitumen voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek

Ruberflex APP 3 mm G S/F, APP plastomeerbitumen onderlaag, bovenzijde met zand, onderzijde met lasfilm, d = 3,0 mm, inlage 65 g/m² glasvlies.

Verwerkingsmethode

Door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 6 cm breed en dwarsnaden minstens 10 cm breed volledig te lassen.

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

B-9300 Aalst

België

T: +32 53 72 96 62

E: info.be.icopal@bmigroup.com

bmigroup.com/be