

ESHAGUM A4 MM T/F

Product Specificatie

Artikelnummer	A056185
Rollengte	7,5 m
Rolbreedte	1,0 m
Baandikte	4,7 mm
Dikte op de lasnaad	4,0 mm
Gewicht/m²	4,9 kg
Gewicht/rol	37,0 kg
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Polyester/glas 175 g/m ²
Breeksterkte (EN 12311-1)	Lengte/breedte 800/750 N/5 cm
Rek tot breuk (EN 12311-1)	Lengte/breedte 30 %
Koude-buigtemperatuur (EN 1109)	≤ -10 °C
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 140°C
Statische ponsweerstand	≥ 25 kg
Dynamische ponsweerstand	≥ 20 J
Nagelscheurvastheid	≥ 150 N
Dimensionale stabiliteit	≤ 0,3 %
ATG	07/1883

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zand;
- APP plastomeerbitumen;
- Polyester/glas 175 g/m²;
- APP plastomeerbitumen;
- Lasfilm.

Toepassing

Afdichtingsmembraan uit APP plastomeerbitumen met hoge weerstandsinlage voor één- en tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek

EshaGum A 4mm A/F, APP plastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met leischilfers, onderzijde met lasfilm, d = 4,7 mm, inlage 175 g/m² polyester/glas, door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 8 cm breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed volledig te lassen.

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25
B-9300 Aalst
België
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmigroup.com
bmigroup.com/be