

Flexilight PRO

Flexilight PRO underlagsduk används under falsade överläggsplattor (t ex takpannor av betong, tegel eller plåt) på underlag av trä. Duken fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus JSC.61. Klass UD2 Flexilight PRO är tillverkad i Sverige för våra specifika byggtraditioner och klimatförhållanden.

Produktdata

Dimension	25x1,20 m
22,5 kg	22,5 kg
Transportenhet	24 rullar per pall
Transportvikt	565 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=1340 mm

Se prestandadeklaration 060-1210 för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se



Flexilight PRO ger takläggaren stor flexibilitet:

- Kan användas på taklutningar ända ned till 3°.
- Klarar exponering för UV-ljus i upp till tre månader innan ytskiktet monteras, utan att materialets livslängd försämras.
- Lättarbetad vid både kall och varm väderlek.
- Formatet bidrar till snabb montering med färre skarvar.
- Helt sandfri, dvs renare arbetsplats och mindre risk för repor på plåtdetaljer.

Flexilight PRO erbjuder trygghet på lång sikt för brukaren av byggnaden:

- Dubbla klisterkanter av bitumen som ger ett starkt och säkert förband.
- Icopal erbjuder 30 års produktgaranti.
- Dukens förmåga att motstå vattentryck ger en extra trygghet, även på lutningar över 3°.
- P-märkt godkännandebevis SC2042-12.

Beskrivning

Flexilight PRO är åldringsbeständig och diffusionstät.

Ånggenomgångsmotstånd $Z_v S_d$ 58 m (2200 x 103 s/m). Det är en sandfri

kompositprodukt som är impregnerad och

belagd med asfalt med tillsats av termoplastisk elast. Denna asfalt ger en tålig produkt med självläkande egenskaper och lång livslängd. PRO är testad enligt utökade krav för vattentäthet och klarar belastning utöver klass W1, med vattentryck av 1 m vattenpelare i 24 timmar. Under- och översida är belagd med en filt av polypropen. Våderna är försedda med starka klisterkanter av bitumen på båda sidor och kan sammanfogas utan att kall- eller varmasfalt används. Klisterkanterna skyddas av tvåsidigt silikoniserad folie. Materialvikt 750 g/m².

Tillbehör

För skarvklistering, använd Icopal Icklister eller Icopal Taklim. Vid takfot används Icopal

fotplåt. Underlagsduken klistras till fotplåten med Icklister.

Till genomföringar används takstos. Takavvattning, beslag & plåtar, se vår hemsida.

Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C skall rullarna tas ut från varmlager efterhand som de används. Max lagringshöjd: 1 pall.

För fullständig och aktuell monteringsanvisning, se www.bmisverige.se

