

Profi-Dicht Spachtel

Zweikomponentiges Abdichtungsharz zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Profi-Dicht Spachtel	Zweikomponentiges Abdichtungsharz auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA).
Verbrauch	Ca. 1,40 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Spachtel wird zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund eingesetzt.



AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m² BMI Icopal Profi-Dicht Spachtel auf Polymethylmethacrylat-Basis zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund fachgerecht aufbringen. Der Untergrund muss so vorbereitet werden, dass er tragfähig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sowie eis-, öl- und fettfrei ist. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung des Belages aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Saugende Untergründe mit Icopal Profi-Dicht Grundierung vorbereiten. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen. Die Untergrundtabelle ist vor Verwendung der Produkte zu beachten.

Profi-Dicht Spachtel kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. ±0 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt und, falls erforderlich, Messungen der Stoffkonzentration durchgeführt werden.

Mischungsverhältnis auf 5 kg Basisharz	±0 °C bis +35 °C = 0,20 kg Katalysator
Mischanleitung	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Basisharz gründlich aufrühren. Danach die zu verarbeitende Teilmenge entnehmen und die dazu gehörige Katalysatormenge klumpenfrei, bei langsam rührendem Rührwerk einmischen. Kleinmengen können mit einem Rührholz gemischt werden.▪ Rührzeit: mind. 2 Min.▪ Anschließend umtopfen und nochmals umrühren.
Trockenzeit bei ca. +20 °C	<ul style="list-style-type: none">▪ Nach ca. 25 Min. regenfest▪ Nach ca. 60 Min. begehbar bzw. überarbeitbar
Lagerungshinweis	Profi-Dicht Spachtel ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Ungeöffnete oder wieder verschlossene Gebinde sind mind. 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.
Entsorgungshinweis	Restentleerte Behälter und Behälter mit ausgehärtetem Profi-Dicht Spachtel können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Nicht ausgehärteter Profi-Dicht Spachtel darf nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung
Icopal
T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2