





Thermazone PIR MG

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN**

Thermazone PIR MG	Thermazone PIR MG ist ein Hochleistungs dämmstoff aus Polyisocyanurat (PIR), der mit einem beidseitig aufgetragenen Mineralvlies kaschiert ist. Die Dämmplatte ist speziell zum Dämmen von Flachdächern konzipiert worden.
Bezeichnung (DIN EN 13165)	PIR-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-CS(10/Y)150/120-TR80-DLT(2)5
Anwendungstyp (DIN 4108-10)	PU 026 / 027 / 028 DAA dh
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_p) (EN 12667 oder EN 12939)	0,027 W/(mK) ($d < 80$ mm) 0,026 W/(mK) ($80 \text{ mm} \leq d < 120$ mm) 0,025 W/(mK) ($d \geq 120$ mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ_b) (EN 12667 oder EN 12939)	0,028 W/(mK) ($d < 80$ mm) 0,027 W/(mK) ($80 \text{ mm} \leq d < 120$ mm) 0,026 W/(mK) ($d \geq 120$ mm)
Druckspannung bei 10 % Stauchung (DIN EN 826)	150 kPa (~15 t/m ²) bei $d_N \leq 80$ mm 120 kPa (~12 t/m ²) bei $d_N > 80$ mm
Druckspannung bei 2 % Stauchung (DIN EN 1606)	30 kPa (~3 t/m ²) bei $d_N \leq 80$ mm 24 kPa (~2,4 t/m ²) bei $d_N > 80$ mm
Zugfestigkeit (DIN EN 1607)	≥ 80 kPa (~80 kN/m ²)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse E



**Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produktes im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblattes verfügt. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Abmessungen (mm)	Plattendicken (mm)	Stoßausbildung
1.200 x 600	25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120	stumpfer Stoß
2.400 x 1.200	60, 80, 100, 120, 140*, 160*	
1.200 x 600 (1.185 x 585)	60, 80, 100, 120, 140*, 160*	Stoß mit Stufenfalz
2.400 x 1.200 (2.385 x 1.185)	60, 80, 100, 120, 140*, 160*	
1.200 x 1.200		Gefälle (2,08 %) stumpfer Stoß
1.200 x 1.200 Grat- und Kehlplatte	25/50, 50/75, 75/100, 100/125	

Hinweise zu Formaten und Lieferzeiten: * Sonderformate auf Anfrage ab 2000 m²
Lieferzeit auf Anfrage (Regellieferzeit 5–7 Tage)

- Anwendungsgebiete**
- nicht genutzte und genutzte Dachflächen
 - Industrieleichtdächer nach DIN 18234 (ab d ≥ 80 mm mit Stufenfalz oder mehrlagiger Verlegung)
 - extensiv begrünte Dachflächen
 - intensiv begrünte Dachflächen
(höhere Auflasten nur nach Abstimmung mit dem Fachplaner)

ALLGEMEINE HINWEISE


Dampfsperre Bei neu gebauten Dächern muss vor der Verarbeitung der Dämmlage mit Thermazone PIR MG eine separate Dampfsperrschicht aufgebracht werden. Für die richtige Dimensionierung der Dämmung und zur Vermeidung von Kondensatbildung muss bei Sanierungsprojekten mit bereits vorhandener Flachdachdämmung oder bei Dächern aus gedämmten Stahlverbundplatten, die zusätzlich gedämmt werden, eine U-Wert-Berechnung und eine Analyse des Kondensationsrisikos erbracht werden.

Gefälledach Thermazone PIR MG ist auch als Gefälleplatte mit der Bezeichnung Thermazone PIR T MG erhältlich. Die Dämmplatten mit einer Abmessung von 1.200 x 1.200 mm sind für verschiedene Gefälle-Varianten ausgelegt. Um eine optimale Gefälleplanung bzw. Auslegung auch für komplexe Dachformen zu bekommen, bietet BMI für Thermazone PIR T MG einen Planerservice an, der gleich am Anfang der Planung mit eingebunden wird. Dieser stellt sicher, dass eine kostengünstige Lösung identifiziert wird, dass die Verarbeitung der Dämmung schnell und sicher ausgeführt wird und dass der Aufbau den technischen Anforderungen entspricht.

Beständigkeit Der Dämmstoff ist beständig gegen kurzzeitigen Kontakt mit Benzin und den meisten verdünnten Säuren, Laugen und Mineralölen. Es wird jedoch empfohlen, die Dämmung vor dem Einbau zu prüfen und das betroffene Material vollständig zu entfernen. Der Dämmstoff ist nicht beständig gegen lösungsmittelhaltige Klebstoffe, insbesondere nicht jene, die Methylethylketon enthalten. Klebstoffe, die solche Lösungsmittel enthalten, dürfen nicht zusammen mit diesem Produkt verwendet werden. Beschädigte Platten oder Platten, die mit aggressiven Lösungsmitteln oder Säuren in Berührung gekommen sind, dürfen nicht verwendet werden.

Verpackung/Lagerung Die Folienverpackung ist als Transportverpackung ausgelegt und dient lediglich als temporärer Schutz der Dämmung gegen Verschmutzung und ist nicht als Witterungsschutz geeignet. Im Idealfall sollte die Dämmung in einem Gebäude und nicht im Freien gelagert werden. Wenn eine Lagerung im Freien jedoch nicht vermieden werden kann, sollten die Dämmplatten bodenfrei gestapelt und mit einer undurchsichtigen, wetterfesten Folie abgedeckt werden. Dämmplatten, die nass geworden sind, dürfen nicht verwendet werden.

Verlegeschema	Palette 1	Anfangsdicke: 25 mm	Enddicke: 50 mm
	Palette 2	Anfangsdicke: 50 mm	Enddicke: 75 mm
	Palette 3	Anfangsdicke: 75 mm	Enddicke: 100 mm
	Palette 4	Anfangsdicke: 100 mm	Enddicke: 125 mm



Unterlegung mit Flachplatten, d = 25 bis 160 mm

Stand: 06/2020. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.



pure life ist ein Zeichen der ÖGRU e.V.



Icopal GmbH
Capeller Straße 150
59368 Werne
T +49 2389 7970-0
F +49 2389 7970-6120
E info.icopal.de@bmigroup.com

Vedag GmbH
Geisfelder Straße 85–91
96050 Bamberg
T +49 951 1801-0
F +49 951 1801-9848
E office.vedag@bmigroup.com

Wolfen Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E service.wolfen.de@bmigroup.com