ADEPAR JS

Product Specificatie	
Artikelnummer	102429
Rollengte	7,0 m
Rolbreedte	1,0 m
Baandikte	2,5 mm
Aantal rollen per pallet	36
Inlage	Niet geweven composiet 140 g/m²
Breeksterkte (EN 12311-1)	Lengte/breedte 500/315 N/5 cm
Rek tot breuk (EN 12311-1)	Lengte/breedte 4 %
Koude-buigtemperatuur (EN 1109)	≤ -15 °C
Vloeitemperatuur (EN 1110)	SBS ≥ 100 °C
Brandklasse	F
Dimentionale stabiliteit (EN 11071)	≤ 0,5 %
Sd waarde	130 m

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv
Wijngaardveld 25
B-9300 Aalst
België
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmigroup.com
bmigroup.com/be

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Macro geperforeerde folie en zand;
- SBS elastomeerbitumen;
- Composiet 140 g/m²;
- SBS elastomeerbitumen;
- Bezanding en zelfklevende strepen beschermd met silicone film.

Toepassing

- Eerste laag van een tweelaagse zelfbeschermende afdichting voor nieuwe daken en renovatie;
- Afdichting voor niet toegangkelijke terrasdaken, op alle dragende structuren (metselwerk, hout, staal);
- Afdichting voor niet toegankelijke groenddaken of daktuinen met specifieke toplaag Graviflex;
- Kan geplaatst worden als dampscherm klasse E3;
- 1ste afdichtingslaag, zelfklevend en dampdruk-verdelend;
- Siplast Primer aanbrengen op de solide ondergrond is vereist / niet op de isolatie.

Beschrijving voor het lastenboek

Adepar JS, SBS elastomeerbitumen baan met aan de onderzijde zelfklevende strepen, beschermd met een silicone folie, bovenzijde met macro geperforeerde folie en zand, d = 2,5 mm, inlage 140 g/m² niet geweven composiet, kleven.

Verwerkingsmethode

- Door het verwijderen van de silicone folie verkleven op bitumineus- of alugecacheerde isolatie;
- Kleven op voor-geprimerde ondergrond met Siplast Primer, door het verwijderen van de silicone folie;
- Langse naden 6 cm zelfklevend (te verhitten indien de Adepar JS onbeschermd blijft liggen). Kopse naden 10 com overlap te vlamlassen;
- De afdichting wordt verzekerd door het aanbrengen en volvlakking verlassesn van de toplaag;
- Verwerkingstemperaruur zelfklevende materialen ≥ 10°C. Indien dit niet het geval is, gelieve BMI Icopal te contacteren.

2021. Deze vertrouwelijke informatie is gebaseerd op de meest recente kennis beschikbaar bij BMI Group. Hoewel alles in het werk gesteld wordt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de publicatie actueel is bij het uitbrengen, wordt erop gewezen dat producten, technieken en richtlijnen in de praktijk voortdurend kunnen herzien en veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving.