AdetecTop

Membrana elastomerica SBS sotto-tegola adesiva con armatura in poliestere, conforme secondo EN 13859-1 per coperture a falda inclinata.

Questo prodotto è destinato ad opere nuove e rifacimenti.

UTILIZZO			
Sotto-tegola secondo EN13859-1	**Adetec Top 35** 3,5 Kg/m²	**Adetec Top 40** 4,0 Kg/m²	**Adetec Top 45** 4,5 Kg/m²

COMPOSIZIONE	
Superficie superiore:	Ardesia minerale
Superficie inferiore:	adesiva / Film siliconato
Armatura:	Poliestere rinforzato-stabilizzato

PROPRIETÀ MECCANICHE E FISICHE	Norma	Unità	Valori	Tolleranza
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	-1%
Massa areica	EN 1849-1	Kg/m²	3,5 / 4,0	±10%
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	400/300	± 20 %
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1 (1999)	L x T (%)	35x35	± 15 %
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	130x130	± 30 %
Resistenza al punzonamento statico	EN 12 730	Kg	10	≥
Resistenza all'impatto	EN 12691	mm	700	≥
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-20	≤
Tenuta al calore	EN 1110	(°C)	90	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	±0,3	≤
Impermeabilità	EN 1928-B	kPa	60	≥
Resistenza alla diffusione del vapore μ	EN 1931	-	20000	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	E	-

APPLICAZIONE	Adesiva +15°C / termo-adesiva +5°C
Utilizzo	Sotto-tegola
Saldature	Minimo 80mm giunti laterali. Minimo 100mm giunti di testa, Giunti Sfalsati di minimo 500 mm.
Supporto	Cemento e cls con Icopal Primer 0,3L/m2
Supporto in legno	Sotto-tegola: applicazione senza primer Membrana a vista: utilizzare un 1-strato di separazione fissato meccanicamente ADETEC FIX e un secondo strato Adetec Top in adesione (posa termo-adesiva a fiamma).
Supporto EPS/PIR	Coperture a falda isolate con EPS / PIR. Adetec posato con sistema adesivo su isolante. Posa parallela linea di gronda e fissaggio lungo sormonti ogni 35cm Tegole fissate su listelli e contro-listelli. Sigillatura punti dei fissaggio con sigillante adesivo.
Fissaggio	Per tutti i tipi di supporto, ad eccezione della posa a vista 2-strati con Adetec Fix su supporto in legno, è previsto un fissaggio meccanico su sormonta ogni 35cm.

ALTRE INFORMAZIONI	
Tolleranze	I valori nominali sono ricavati dalla media dei risultati ottenuti in base ai test standard di riferimento. E' possibile che delle variazioni da questi valori siano osservabili rispetto a questi valori a causa della media combinata ottenuta dalle diverse produzioni.
Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questa scheda tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica dei suoi prodotti. Per ottenere la versione aggiornata contattare i nostri uffici tecnici.
Classificazione	Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alle normative nazionali, europee e internazionali (ADR, RID, IATA, et RTMDR)
Stoccaggio	Questo prodotto è consegnato in rotoli disposti verticalmente su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.