

Vittinge Klassisk T11

KLASSISKT TAKTEGEL

Vittinge taktegel – en svensk tradition. Tvåkupigt taktegel har använts i Sverige sedan början av 1900-talet. De har en något grundare kupa än enkupigt Vittinge taktegel och är också något bredare vilket medför ett lägre åtgångstal. Vittinge taktegel tillverkas i och levereras från Moniers fabrik i Vittinge.

Produktdata	
Kulör	Obehandlat tegel, Glansvärde <5 NCS S3040-Y50R
Längd	420 mm
Bredd	266 mm
Byggbredd	240 mm
Bygglängd	375 mm
Bygghöjd	60 mm
Hängande längd*	385 mm
Åtgång per m ² vid 375 mm läktavstånd	11,1 st

Längden i mm kan variera med $\pm 2\%$, vilket är i överensstämmelse med standarden EN 1304.

* Hängande längd är mättet från underkant klack till takteglets nedre kant.



Förpackning	
Vikt per taktegel	Ca 2,7 kg
Taktegel per bunt	6 st
Vikt per bunt	Ca 16,5 kg
Taktegel per pall	288 st
Vikt per pall	808 kg
Palltyp	Byggpall
Emballering	Sträckfilm

Sortiment Specialtegel

Egenskap	Användning	Längd mm	Bredd mm	Bygglängd/bredd/mm	Åtgång
Nocktegel typ 1	Till nock och valmnock. Taklutning < 38 grader	315	270	285	3,5 st per lm
Nocktegel Typ 1A	Till nock och valmnock. Taklutning > 38 grader	315	260	285	3,5 st per lm
Nocktegel Typ 220	Till nock och valmnock	360	235	325	3,0 st per lm
Skarvnock Typ 1	Dubbelfalsat nocktegel, används för att vända nockens läggningsriktning	-	-	-	1 st per vändning av läggnings- riktning
Skarvnock Typ 1A	Dubbelfalsat nocktegel, används för att vända nockens läggningsriktning	-	-	-	1 st per vändning av läggnings- riktning
Ändnock Typ 1	Nocktegel med gavel för avslutning vid horisontell och valmad nock.	-	-	-	1 st per avslutning
Ändnock Typ 1A	Nocktegel med gavel för avslutning vid horisontell och valmad nock.	-	-	-	1 st per brytpunkt
Ändnock Början Typ 220	Nocktegel med gavel för start vid horisontell och valmad nock.	-	-	-	1 st per brytpunkt
Ändnock Slut Typ 220	Nocktegel med gavel för avslutning vid horisontell nock.	-	-	-	1 st per brytpunkt
Grennock Typ 1	Används som avtäckning mellan horisontell och valmad nock.	-	-	-	1 st per brytpunkt
Grennock Typ 1A	Används som avtäckning mellan horisontell och valmad nock.	-	-	-	1 st per brytpunkt
T-Nock Typ 1	Används som övergång i 90- gradig trevägskorsning mellan horisontella nockar.	-	-	-	1 st per brytpunkt
T-Nock Typ 1A	Används som övergång i 90- gradig trevägskorsning mellan horisontella nockar.	-	-	-	1 st per brytpunkt
X-Nock Vågrät Typ 1	Används som övergång i 90- gradig fyrvägskorsning mellan horisontella nockar.	-	-	-	1 st per brytpunkt
X-Nock Vågrät Typ 1A	Används som övergång i 90- gradig fyrvägskorsning mellan horisontella nockar.	-	-	-	1 st per brytpunkt
Skarvtegel tvåkupigt 130	Används för anpassning till aktuell takfallslängd.	175	266	130/240	Efter behov
Skarvtegel tvåkupigt 250	Används för anpassning till aktuell takfallslängd.	295	266	250/240	Efter behov
Dubbelvinge	Dubbelyngat taktegel för anslutning mot vänstergavel.	420	285	375/260	Efter behov

Montering

Infästning taktegel	Använd underspänne, tegelkrok U eller tegelkrok S
Infästningnocktegel	Använd nockspik eller nockskruv
Min taklutning	22°
Max taklutning	85°
C-mått vid 22° till 27° taklutning	55mm (C-måttet av avståndet från takstolsspets till överkant övre bärläkt).
C-mått vid 22° till 27° taklutning	45mm (C-måttet av avståndet från takstolsspets till överkant övre bärläkt).
C-mått vid 22° till 27° taklutning	35mm (C-måttet av avståndet från takstolsspets till överkant övre bärläkt).
C-mått vid 22° till 27° taklutning	25 mm (C-måttet av avståndet från takstolsspets till överkant övre bärläkt).
Ströläkt	Min 23*25 mm (±2mm)
Bärläkt	Min 25*38 mm (±2mm)
Fågellist	Ja
Ventilationsintag vid takfot	Motsvarande till min 25 mm fri spalt
Evakuering av ventilationsluft vid nock	Motsvarande till min 20 mm fri spalt

Se även Monier roofings monteringsanvisning "Tegel och betongtak".
Alla mått och uppgifter i detta produktdatablad är vägledande varför vi alltid rekommenderar provläggning på byggplatsen.

Standarder (Taktegel är testade i överensstämmelse med EN 1304)

Längd och bredd	EN 1024	Vattentäthet	EN 539-1
Krumning och vridning	EN 1024	Böjhållfasthet	EN 538
Struktur- och ytfel	EN 1304	Frostbeständighet (metod B)	EN 539-2

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar

Dokumentnamn	Revisionsnr	Giltigt från
Vittinge T11	3.0	2020-06-01