

# Icopal Butyltape & Geobutyltape

**Icopal Butyltape och Icopal Geobutyltape är åldringsbeständiga dubbelhäftande skarvband av butyl. De används för att få fukt- och lufttäta skarvar vid montering av tex ångspärr, vindskydd, fuktskyddsmattor, membraner och underlagsdukar.**

## Produktbeskrivning

Icopal Butyltape och Geobutyltape är ett skarvband av butyl med mycket goda klisteregenskaper. Färgen är svart med vitt releasepapper.

Produkten är P-märkt och typgodkänd med godkännandebevis SC0964-11.

## Användningsområde

Skarvbandet används för att få fukt- och lufttäta skarvar vid montering av ångspärr (t.ex. Akvaden), vindskydd (t.ex. Windy/Windy Plus), fuktskyddsmattor (t.ex. FONDA Special), membraner (t.ex. RAC 800, RMB 400) och underlagsdukar (t.ex. Monarfol).

Andra användningsområden kan vara lagning eller skarvning av presenningar och ställningsskydd. Produkten har bra vidhäftning mot polyeten, trä och betong. Den är åldringsbeständig och fungerar även för utomhusbruk.

## Förvaring

Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus i max 25°C. Tejpen bör användas inom 12 månader från tillverkningsdatum.

## Montering

Ytorna där skarvbandet appliceras ska vara rena och torra d.v.s. fria från olja, fett, damm, smuts, vatten och is.

För bästa vidhäftning bör allt material ha samma temperatur vid appliceringen så att kondens undviks. Butylbandet har bra vidhäftning inom hela temperaturintervallet +5-30 °C.

Dra bort ett par centimeter av releasepappert. Tryck till skarvbandet när det kommer i kontakt med ytan. Släta ut det under appliceringen.

## Produktdata

Artikelnr.	Benämning	Tjocklek	Format	Rullvikt	Förpackning	Dimensionen rekommenderas för följande Icopal-produkter:
192527	Icopal Butyltape	1,0 mm	30 mm x 10 m	0,4 kg	20 rullar	Akvaden/Akvaden Säkerhetsväv, Windy/Windy Plus, Monarvap Sd5, FONDA Special, FONDA Universal, Monarperm PRO, Monarfol samt Monarflex ställningsskydd
192536		1,0 mm	30 mm x 20 m	0,8 kg	1 rulle	
192545	Icopal Butyltape	1,5 mm	50 mm x 10 m	1,0 kg	10 rullar	Som ovan utom de tre sistnämnda produkterna
192554		1,5 mm	50 mm x 20 m	2,0 kg	1 rulle	
192563	Icopal Geobutyltape	2,0 mm	30 mm x 25 m	1,8 kg	1 rulle	Gas och radonmembran RAC800 samt RMB 400

## Tekniska data (samtliga artikelnr.)

Egenskap	Värde
Brottöjning *	≥ 600 %
Brottöjning efter åldring *	≥ 600 %
Skjuvhållfasthet *	>1500 N/m
Skjuvhållfasthet efter åldring*	>1500 N/m

\* Testat enligt SP-metod 1380.

