

Emallit BV-schnell

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Emallit BV-schnell	Schnelltrocknender, kaltverarbeitbarer, hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen-Voranstrich entsprechend DIN 18531-2, DIN 18532-1 DIN 18533-2, DIN 18534-2 und DIN 18535-1. Er wird aus ausgewählten Bitumensorten und speziellen Kohlenwasserstoffgemischen als Lösemittel hergestellt und ist dadurch schnelltrocknend.
Lieferform	Gebinde à 28 Liter / 10 Liter Spraydose 600 ml
Verbrauch	Beton, Mauerwerk: 0,3 l/m ² Metall: 0,2 l/m ² Abhängig vom Untergrund z.B. Rauigkeit
Trockenzeit	Sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 1,5 Stunden bei 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Viskosität STV 4 mm / 25 °C	≤ 10 Sekunden
Anwendungsbereich	Emallit BV-schnell wird in BMI Vedag Abdichtungslösungen gemäß DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 oder den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen“ des vdd e.V. als Haftgrund für heiß oder kalt erfolgende Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.
Eigenschaftsprofil Emallit BV-schnell	<ul style="list-style-type: none">▪ Streich-, roll- und spritzfähig▪ Schnelltrocknend



TECHNISCHE DATEN

Produkt Daten gemäß

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Homogenität	EN 15466-1	-	+
Dichte	EN ISO 2811-2	kg/m ³	0,906
Viskosität	EN ISO 2431	mm ² /s	10,4
Alkalibeständigkeit	EN 15466-2	-	-
Verdunstungsverhalten der flüchtigen Anteile	EN 15466-3	% Massenanteil	49,9
Feststoffanteil	EN 15466-3	% Massenanteil	50,1
Flammpunkt	EN ISO 2719	°C	5
Erweichungspunkt der Feststoffe	EN 1427	°C	84

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben.</p> <p>Emallit BV-schnell ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht.</p> <p>Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen.</p> <p>Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.</p> <p>Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die Vorgaben der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.</p>
Lagerungshinweise	<p>Emallit BV-schnell ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde original-verschlossen mindestens 12 Monate haltbar.</p>
Entsorgungshinweis	<p>Interseroh-Nr. 31856. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Grenzwert VOC-Verordnung 500 g / l max. Gehalt VOC / Emallit BV-extra 495 g / l GISCODE: BBP 50 Wassergefährdungsklasse 2 Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.de zur Verfügung.</p>

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 05/2021. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung
Vedag

T 0951 1801 9521

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Straße 85–91
96050 Bamberg

bmigroup.de

Seite 2 von 2