

Rapid-Primer

Lösungsmittelhaltiger Elastomerbitumen-Voranstrich.

KLEBERTYP UND EINSATZGEBIETE

Rapid-Primer	Lösungsmittelhaltiger, schnell trocknender Elastomerbitumen Voranstrich mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen.	
Liefereinheit	<ul style="list-style-type: none">• Eimer à 10 Liter• Eimer à 25 Liter	
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none">• Saugende Untergründe ca. 0,25 - 0,35 l/m²• Nicht saugende Untergründe ca. 0,10 - 0,20 l/m²	
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C	
Trockenzeit	Ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)	
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none">• DIN EN 14188-4• Flachdachrichtlinie• Technische Regeln - abc der Bitumenbahnen• DIN 18531• DIN 18535	
Anwendungsgebiete	Grundierhaftgrund im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung für unterschiedlichste Untergründe, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none">• Beton, Mauerwerk, Putz• Metall• Bitumenbahnen	
Eigenschaftsprofil Rapid-Primer	<ul style="list-style-type: none">• Dünnflüssig• Hochwertiges Elastomerbitumen• Kurze Trocknungszeit• Kraftschlüssige Haftung• Hervorragendes Eindringvermögen	<ul style="list-style-type: none">• Sparsam im Verbrauch• Gut zu verarbeiten• Auch für feuchte Untergründe (oberflächentrocken) geeignet
Lagerung	Ungeöffnet ist das Gebinde mind. 24 Monate gebrauchsfähig. Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.	
Besonderer Sicherheitshinweis	R10 – Entzündlich	



AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m² BMI Icopal Rapid-Primer, Elastomerbitumen Voranstrich mit aromatischem Lösungsmittel, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein.
Der Voranstrich soll vor dem Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.
In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger Bauprodukte nach den Regeln der BG-Bau nicht erlaubt.

Stand: 06/2021. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung

Icopal

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmggroup.com



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Straße 85–91
96050 Bamberg

bmggroup.de

Seite 1 von 1