

# ESHABASE PV3

## Données techniques

<b>Code article</b>	055211
<b>Longueur du rouleau</b>	10,0 m
<b>Largeur du rouleau</b>	1,0 m
<b>Épaisseur de la membrane</b>	3,0 mm
<b>Nombre de rouleaux par palette</b>	20
<b>Armature</b>	Voile de verre/Polyester combinaison + file de renfort 145 g/m <sup>2</sup>
<b>Résistance à la traction (EN12311-1)</b>	Longueur/largeur 600/400 N/5 cm
<b>Résistance à la rupture (EN12311-1)</b>	Longueur/largeur 10/10 %
<b>Résistance au pliage froid (EN1109)</b>	≤ - 3°C
<b>Résistance à la chaleur (EN1110)</b>	≥ 90 °C
<b>Poids par m<sup>2</sup></b>	3,8 kg
<b>Poids par rouleau</b>	38,0 kg
<b>Stabilité dimensionnelle (EN11071)</b>	< 0,6 %
<b>Valeur Sd</b>	μ = 20.000

## Description

(composition de la couche de haut en bas)

- Sable;
- Bitume modifié;
- Voile de verre/polyester + file de renfort;
- Bitume modifié;
- Film de soudage.

## Application

- Sous-couche en bitume modifié pour toiture froide ou chaude autoprotégée ou sous lestage;
- Sur la couche Eshabase PV3, il est possible de souder aussi bien un APP qu'un SBS;
- Admis en pose comme frein-vapeur ou pare-vapeur classe E3.

## Description pour le cahier des charges et prescription pour la pose

Eshabase PV3, sous-couche en bitume modifié, face supérieure avec sable, face inférieure avec film soudable, ép. = 3,0 mm, armature 145 g/m<sup>2</sup> verre/polyester.

## Prescription pour la pose

A souder en plein en éliminant le film thermofusible ou souder sur une couche perforée. Souder en plein les joints longitudinaux de min. 6 cm et les joints d'abouts de min. 10 cm.

Si posé comme frein-vapeur ou par-vapeur, à l'endroit de percements ou de raccords, le pare-vapeur doit être soudé en plein et remonté à ces endroits.

## Transport et stockage

Stocker les rouleaux verticalement dans un endroit sec et sur une surface plane, dans des températures d'environnement entre 0°C et 40°C. Éviter les rayons solaires directs durant le stockage.

## BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25  
B-9300 Aalst  
België  
T: +32 53 72 96 62  
E: info.be.icopal@bmigroup.com  
[bmigroup.com/be/fr-be](http://bmigroup.com/be/fr-be)