

Sealoflex Ultima -bitumiprimer

Sealoflex Ultima -bitumiprimer on yksikomponenttinen, vesipohjainen akryylinen primer. Se on osa Sealoflex Ultima –järjestelmää.

TUOTETIEDOT

Astiakoko	5 litraa
Olomuoto	Neste
Menekki	0,3 l/m ² *
Pinnan lämpötila asennuksessa	Vähintään +5 °C (vähintään 3 °C yli kastepisteen)

KOVETTUMINEN

Sateenkestävä	45 minuuttia**
Käveltävä / uudelleenpinnoitettava	1 tunti**
Hyllyikä	12 kuukautta***
Väri	Sininen

* Tasaisilla pinnoilla.

** 23 °C lämpötila ja 50 % suhteellinen kosteus.

*** Valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa, jota on säilytetty +5 °C - +20 °C asteen lämpötilassa.

KÄYTTÖTARKOITUS

- Parantaa Sealoflex Ultima -vedeneristemassan tartuntaa bitumi- ja asfalttipohjaisilla alustoilla
- Estää alustan öljyä ja muita aineita vaurioittamasta Ultima -vedeneristemassaa

PINNAN VALMISTELU

Ennen Sealoflex Ultima -bitumiprimerin levitystä varmista, että alusta on puhdas, kuiva ja ehjä. Pinnan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 °C, sekä vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Kastepisteen laskentataulukon löydät Sealoflex Ultima –asennusohjeesta.

Älä käytä tuotetta sateen uhatessa.

ASENNUSOHJEET

- Poista astian kansi ja sekoita primer huolellisesti sekoitustikulla tai mekaanisella sekoittajalla pienellä nopeudella, kunnes se on tasaista.
- Levitä primer alustalle käyttäen telaa tai harjaa. Tuote voidaan myös ruiskuttaa.
- Menekki on vähintään 0,3 l/m². Epätasaisilla pinnoilla menekki voi kasvaa.
- Anna primerin kuivua täysin ennen Sealoflex Ultima –vedeneristemassan levitystä.

Huomioitavaa: Bitumiprimerin täytyy peittää alusta täysin, jolloin sen väri on kauttaaltaan tasaisen sininen. Mikäli väri on epätasainen, levitä primeria uusi kerros. Vedeneristemassa tulee levittää viimeistään 8 päivän kuluessa asennuksesta. Mikäli vedeneristemassaa ei asenneta tässä ajassa, tulee alusta esikäsitellä uudestaan.